試 験 証 明 書

207
2007年 5月11日
試験番号６０２１１５－１
(402319) (完)

㈱中村・フクイヤ 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 DM加工ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ(ｶｰﾃﾝ)
2 空試験

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所
大阪市中央区上町１丁目１８番１５号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試 験 項 目
1.消臭性

試 験 方 法 及 び 条 件
検知管法(ｱﾝﾓﾆｱ)

試 験 結 果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1.消臭性	ｱﾝﾓﾆｱ(ppm)					
	0分	40.0	40.0			
	2時間後	0.5	40.0			
	24時間後	0.2未満	30.0			

備考
消臭性能
試料の大きさ ： １５×１５ｃｍ
試験容器 ： ５リットルテドラーバッグ
容器内のガス量 ： ３リットル
ガス初期濃度 ： アンモニア ４０ppm
ガス測定方法 ： 検知管
試験室温度 ： ５℃暗室

空試験……試料を入れないで同様に操作したもの。

1	2	3	4
見本は貼付できません	見本は貼付できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

㈱中村・フクイヤ　　殿

試験番号　602115
＜402319＞